

# **Pink Pearl (580\*)** Einweg-Untersuchungshandschuhe aus Nitril Nitril • Puderfrei • Pink • Lebensmittelecht • Unsteril • Chemikalienschutzhandschuh EN 374 • Schutz vor Viren, Pilzen und Bakterien

## Spezifikationen:

Material: Nitril  
 Puder: Ungepudert  
 Inhaltsstoffe: Thiuramfrei,  
 keine Proteine enthalten  
 Manschette: Umbördelt  
 Design: Beidhändig  
 Oberfläche: Angeraute  
 Fingerspitzen  
 Farbe: Pink  
 Qualitätssicherung:  
 EN 374 CAT III - Typ C;  
 EN ISO 21420;  
 EN 455 Teil 1-4;  
 DIN EN ISO 13485:2021

## Artikelnummer und Größe:

5801 | Extra Small  
 5802 | Small  
 5803 | Medium  
 5804 | Large

## Verpackung:

100 Stück pro Box  
 10 Boxen pro Karton

## Klassifikation:



## Prüfparameter

| Prüfkriterien                    | Prüfstufe | AQL                                     |
|----------------------------------|-----------|-----------------------------------------|
| Maße                             | EN 455-2  | Medianwert entspricht den Anforderungen |
| Physikalische Eigenschaften      | EN 455-2  | Medianwert entspricht den Anforderungen |
| 1000-ml-Wasserdichtheitstest     | G-1       | 1,5                                     |
| Sichtprüfung auf größere Fehler  | G-1       | 2,5                                     |
| Sichtprüfung auf kleinere Fehler | G-1       | 4,0                                     |

## Maße

| Art.-Nr. | 5801      | 5802      | 5803      | 5804       |
|----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Größe    | XS = 5-6  | S = 6-7   | M = 7-8   | L = 8-9    |
| Breite   | 76 ± 4 mm | 86 ± 4 mm | 98 ± 4 mm | 107 ± 4 mm |
| Länge    | ≥ 240 mm  | ≥ 240 mm  | ≥ 240 mm  | ≥ 240 mm   |

## Materialstärke

| Messpunkte                               | Eine Lage    |
|------------------------------------------|--------------|
| Handfläche (in der Mitte der Handfläche) | min. 0,05 mm |

## Physikalische Eigenschaften

| Parameter               | Vor der Alterung | Nach der Alterung |
|-------------------------|------------------|-------------------|
| Reißkraft im Median (N) | min. 6,0         | min. 6,0          |

## Chemikalienschutz

**Das Produkt entspricht der PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

Baumusterprüfung (Modul B) & Modul C2

CCQS Certification Services Ltd, Blanchardstown Corporate Park, D15 AKK1, Ireland  
 (Notified Body 2834)

| Prüfchemikalie          | EN ISO 374-1:2016<br>Permeationslevel | EN374-4:2019<br>Degradation % |
|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| Natriumhydroxid 40% (K) | 6                                     | -5,3                          |

## Hinweis

Die vorstehenden Angaben gelten für die Standardausführung.  
 Änderungen vorbehalten.

